



## TECHNISCHESMERBLATT

# WANDFARBEextra

lt.ÖNORMEN13300NassabriebbeständigkeitKlasse4

**Art des Werkstoffes:**

Wandfarbeextra für Räume aller Art. Lichtbrechend durch den speziellen Füllstoffaufbau und Verhinderung von Glanzflecken beim Ausbessern.

**Einsatzzweck:**

Gutnaßwischbeständiger Anstrichstoff für Wände und Decken.

**Bindemittelbasis:** Vinylacetat

**Pigmentierung:** Titandioxid-Rutil bzw. bleifreie Buntpigmente

**Farbtöne:** Weiß

**Abtönen:** Volltonfarben bzw. Basis- u. Abtönfarben.

**Dichte:** ca. 1,6 g/cm<sup>3</sup>

**Verdünnung:** Wasser

**Trocknungseigenschaften:** Überstreichbar nach wenigen Stunden (Farbemeißtrockensein). Die endgültige Wasch- bzw. Scheuerbeständigkeit stellt sich nach ca. 28 Tagen ein.

Die angegebenen Trocknungseigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit und können bei anderen Witterungsbedingungen zum Teil stark abweichen.

**Auftragsmenge:** ca. 150-250 g/m<sup>2</sup> (je Anstrich)

Die genannten Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Verarbeitungsmethoden variieren. Genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt festzustellen.

**Verarbeitungshinweise:**

**Untergrundvorbereitung:** Alle Untergründe müssen trocken, fest und sauber sein.

**Alkalireicher Putz oder Beton** (Nachputzstellen) sind fachgerecht zu flukturieren

**Trennmittelschichten** sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen,

**Leichtbauplatten mit Trennmittelschichten** (Hartfaserplatten, Spannplatten usw.) sind gründlich anzuschleifen und mit Acryl-Tiefengrund zu grundieren.

**Bei Gipskartonwänden sowie Wänden aus Gipsplatten oder Gipsbausteinen** wird zur Verringerung der Saugfähigkeit eine Grundierung mit Gipsgrund empfohlen.

**Festhaftende, nichtsaugende, quellfeste Altanstriche** können nach gründlicher Säuberung mittelbar mit Wandfarbe weißnaßwischbeständig überstrichen werden.

**Schlechthaftende oder nicht quellfeste Altanstriche** sind restlos zu entfernen. Alte Lack- und Ölfarbenanstriche mit Ammoniakwasser anzuwaschen und gründlich nachwaschen.

**Starksaugende bzw. leichtsandende Untergründe** müssen mit Acryl-Tiefengrund nach Werkvorschrift vorgründiert werden.

**Anstrichaufbau:**

*Grundanstrich:* Wandfarbe extra 10–15% mit Wasser verdünnen (je nach Saugfähigkeit)

*Deckanstrich:* Wandfarbe extra maximal 5% mit Wasser verdünnen

**Auftragsart:** Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless)

**Verarbeitungstemperatur:** Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5°C betragen.

**Reinigung der Werkzeuge:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Flammpunkt:** keiner

**Vbf:** kein Gefahrgut

**RID/ADR:** kein Gefahrgut

**Sonderabfallschlüsselnummer:** 55510

**Lagerfähigkeit:**

In luftdicht verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern, jedoch frostfrei, gelagert mindestens 1 Jahr.