

## TECHNISCHES MERKBLATT

# BAUTENDISPERSION

**lt. ÖNORMEN 13300 Nasswischbeständigkeit Klasse 3 Kontrastverhältnis Klasse 1**  
**Gut deckend, matt, überstreichbar**

**Verwendungszweck:** Für übliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Auf Grund des guten Deckvermögens und der leichten Verarbeitung besonders für den rationellen Großflächenauftrag geeignet.

**Eigenschaften:** Wasserverdünnbar, umweltschonend, dauerwischfest, gute Deckkraft, überstreichbar.

**Bindemittelbasis:** Vinylacetat

**Glanzgrad:** Matt

**Farbton:** Weiß, als Lagerware.

**Lagerung:** Kühl, und frostfrei. Original verschlossen 12 Monate lagerfähig

**Zusatzinformation:** Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Gefahrenklasse:** entfällt

**ADR/RID:** entfällt

**Entsorgung:** Sonderabfalldeponie, Sonderabfallverbrennung. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern bei Problemstoffsammelstellen abgeben. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### Technische Informationen Stand 1995

Diese technischen Informationen sind auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer Technischen Informationen nicht verpflichtet. Sie bindet den Käufer/Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter der jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

**Technische Beratung:** Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Anstrich-technischen Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

### Beschichtungsaufbau:

*Grundbeschichtung:* Bautendispersion mit max. 20% Wasserverdünnt.

*Schlußbeschichtung:* Bautendispersion mit max. 10% Wasserverdünnt.

**Auftragsverfahren:** Streichen, rollen oder spritzen.

**Airlessauftrag:**

Spritzwinkel: 50°

Düse: 0,021“

Druck: 150bar

**Mindestverarbeitungstemperatur:** (Verarbeitungs- u. Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund): Nicht unter +5°C verarbeiten.

**Abtönung:** Mit reinem Wasser (max. 20%)

**Verbrauch:** Ca. 300g/m<sup>2</sup> für Grund- und Schlußbeschichtung, bei glattem Untergrund (Richtwert ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probeflächen ermitteln).

**Trockenzeit:** Bei +20°C und bei 65% rel. Luftfeuchtigkeit nach 4-6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Bitte beachten:** Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansetzungen in- und nebeneinander in einem Zug verarbeiten.

**Geeignete Untergründe:** Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. (VOB, Teil C, Abs. 3.1.1, beachten.)

**Kalkzement- und Zementputz der Mörtelgruppe PII u. PIII:** Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grobporösen, sandigen, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Tiefengrund.

**Gips- und Fertigputz der Mörtelgruppe PIV u. PV:** Ein Grundanstrich mit Gipsputz mit Sinterhaut vorher schleifen und entstauben

**Gipsbauplatten:** Aufsaugenden Platten ein Grundanstrich mit Acryl-Tiefengrund.

**Holz- und Holzwerkstoffe:** Mit dem wasser verdünnbaren, umweltschonenden Acryl-Lacken.

**Tragfähige Beschichtungen:** Matte, schwach saugende Beschichtung direkt überarbeiten.

**Nichttragfähige Beschichtungen:** Nichttragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen entfernen.

**Leimfarbenanstriche:** Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Acryl-Tiefengrund

**Nichtfesthaftende Tapeten:** Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen.

**Schimmelbefallene Flächen:** Schimmel belag entfernen, Fläche mit Antipilz konzentrat, 1:3 mit Wasser vermischt, vorstreichen. Nach guter Durchtrocknung mit Antischimmelfarbe beschichten (Ursache des Schimmelbefalles beseitigen und abstellen).

**Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß-, Öl- oder Fett**  
grund. Auf stark verschmutzten Flächen die Schlußbe

**lecken:** Ein isolierender Grundstrich mit Sperr-  
schichtung mit Isolierfarbe vornehmen