

TECHNISCHES MERKBLATT

ANTISCHIMMELDISPERSION

**lt.ÖNORMEN 13300 Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
fungizid, matt**

Art des Werkstoffes:

Matte Latexfarbe mit fungizider Wirkung.

Einsatzzweck:

Matter, hochstrapazierbarer Anstrichstoff mit Schimmelschutz, besonders geeignet für Anstriche in gewerblichen Feuchträumen wie Brauereien, Molkereien, Konservenfabriken, Küchen, Bäder, Krankenhäuser. Auch für Überstrich von Raufasertapeten empfohlen.

Technische Kenndaten:

<i>Bindemittelbasis:</i>	Acryl-Mischpolymerisat
<i>Pigmentierung</i>	Titandioxid-Rutil bez. bleifreie Buntpigmente
<i>Farbtöne</i>	Weiß sowie laut Farbtonsystem
<i>Abtönen:</i>	Mit Volltonfarben bez. Abtönfarben bis zu einer maximalen Zusatzmenge von 10%
<i>Dichte:</i>	ca. 1,6 g/cm ³
<i>Verdünnung:</i>	Wasser
<i>Packungsgröße:</i>	5 kg/8 kg/15 kg/25 kg
<i>Trocknungseigenschaften:</i>	Überstreichbar nach wenigen Stunden Die endgültig gewasch- bez. Scheuerbeständigkeitsteils nach ca. 28 Tagen ein. Die angegebenen Trocknungseigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit und können bei anderen Witterungsbedingungen zum Teil stark abweichen.
<i>Auftragsmenge:</i>	ca. 150-200 g/m ² je Anstrich Die genannten Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Applikation variieren und müssen am Objekt fest gestellt werden.

Verarbeitungshinweise:

Untergrundvorbereitung: Alle Untergründe müssen trocken, fest und sauber sein.

Alkalischer Putz und Beton (Nachputzstellen) sind fachgerecht zu fluatieren.

Trennmittelschichten sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen.

Leichtbauplatten mit Trennmittelschicht (Hartfaserp latten, Spannplatten) sind gründlich anzuschleifen und mit Tiefengrundzugrundieren.

Bei Gipskartonwänden sowie Wänden aus Gipsplatten und Gipsbausteinen wird zur Verringerung der Saugfähigkeit eine Grundierung mit Gipsgründempfohlen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass eine möglichst glatte Oberfläche vorliegt, daher sind Lunker und Poren mit geeigneten Spachtelmassen auszuspachteln.

Festhaftende, nicht saugende, quellfeste Altanstriche können nach gründlicher Säuberung unmittelbar mit Antischimmelfarbe überstrichen werden.

Schlechthaftende oder nicht quellfeste Altanstriche sind restlos zu entfernen.

Alte Ölfarbanstriche mit Ammoniakwasser anlaugen und gründlich nachwaschen.

Stark saugende bez. leicht sandende Untergründe müssen mit Tiefengrund nach Werkvorschrift vorgründiert werden.

Bereits durch Schimmel befallene Untergründe sind sorgfältig zu reinigen.

Anstrichaufbau:

Grundanstrich: Antischimmelfarbe, ca. 10–15% mit Wasser verdünnt (je nach Saugfähigkeit)

Deckanstrich: Antischimmelfarbe, maximal 5% mit Wasser verdünnt. Streichen, Rollen

Auftragsmenge: ca. 100-200 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

Objekt-, Werkstoff- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5°C betragen.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gefahrenkennzeichnung:

Flammpunkt: keiner

Vbf: kein Gefahrgut

RID/ADR: kein Gefahrgut

Sonderabfallschlüsselnummer: 55510

Lagerfähigkeit:

In luftdicht verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, jedoch frostfrei, gelagert mindestens 1 Jahr.